

ASFALTOS

VEDA LAJE PRETO

É uma emulsão asfáltica de base água, com alta concentração de asfalto modificado pela adição de polímeros elastômeros. Possui excelentes propriedades elásticas que permitem acompanhar a movimentação da estrutura, garantindo uma maior durabilidade e impermeabilidade da área.

EMBALAGENS



Galão	3,6L
Balde	18L

PALLET



30 caixas com 4 galões (120 galões)
36 baldes

VALIDADE



12 meses a partir da data de fabricação



VANTAGENS

- ▶ Fácil aplicação;
- ▶ Depois de aplicada, forma uma membrana impermeável elástica;
- ▶ Alto grau de flexibilidade;
- ▶ Recomendado para impermeabilização moldada no local, em áreas com muitos recortes e detalhes.

ONDE APLICAR

Indicado para pequenas lajes horizontais e abobadas, áreas molháveis (banheiro, cozinha, área de serviço), terraço, sacada, floreira, alicerce (baldrame), muro de arrimo, superfícies de madeira, etc. Indicado também na composição de mastic para calafetação de juntas de piso e camada amortecedora do sistema de impermeabilização.

É necessário a utilização de proteção mecânica.

CARACTERÍSTICAS

Função	Impermeabilizante
Composição e Aspecto	Emulsão asfáltica, resina elastomérica, cargas minerais e aditivos
Coloração	Marrom
Massa Específica	0,970 – 1,200g/cm ³
Consumo Estimado	2,0Kg a 4,0Kg/m ² / 300g/m ² /demão, podendo variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície (para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual)
Intervalo entre demãos / Cura total (25°C, 50% UR)	De 6 a 8 horas entre as demãos em áreas abertas e até 24 horas em áreas fechadas / 7 dias para tempo de cura total dependendo do clima
Normas que atende	ABNT – NBR 9685

ATENÇÃO: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa. Todos os produtos asfálticos, depois de aplicados, devem ser protegidos das intempéries.

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ▶ Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditivada com adesivo **BIANCOLA®**, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
- ▶ Deixe-a nivelada com caimento de 1% em direção aos ralos;
- ▶ Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
- ▶ Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas faça os devidos reparos;
- ▶ Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e sem partes soltas;
- ▶ A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias;
- ▶ Deixe a área da aplicação levemente áspera, lixando-a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo.

MODO DE PREPARO DO PRODUTO

- ▶ Não aplicar o produto com tempo chuvoso;
- ▶ Respeitar o tempo de secagem entre as demãos e o tempo de cura total.

▶ Não aquecer;

INSTRUÇÕES DE USO

1. **VEDA LAJE PRETO** vem pronto para usar. Agite bem antes de usar para homogeneizar o produto;



2. Aplique com rolo de lã, rolo de espuma, pincel, trincha ou broxa;

3. Dilua a primeira demão de **VEDA LAJE PRETO** na proporção de 2 partes do produto para 1 parte de água, como promotor de aderência. Para as próximas demãos não é necessário diluir o produto;



4. Após a primeira demão, reforce a impermeabilização intercalando a **tela de reforço** com pelo menos 10cm de sobreposição nas emendas. A tela deve ser toda recoberta com



outras demãos;

5. Aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo recomendado. Respeite o intervalo de secagem entre as demãos;
 6. Após a secagem da última demão por no mínimo 7 dias, realize teste de estanqueidade com lâmina d'água. O teste deve durar um período de 72 horas;
 7. A água usada no teste de estanqueidade não deve ser ingerida por pessoas ou animais;
 8. A proteção mecânica deve ser feita logo após o teste de estanqueidade. Caso o produto fique exposto às intempéries, poderá ter seu desempenho comprometido.
- OBS.:** Não perfure a área após a impermeabilização, isso poderá comprometer o sistema.

RESTRICÇÕES

- ▶ Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;
- ▶ Armazenar na vertical e preservar em embalagem original intacta;
- ▶ Não armazenar em contato direto com piso, utilizar prateleiras ou outro sistema que evite o contato da embalagem com o solo;
- ▶ Não usar em locais como piscinas, reservatórios e etc.;
- ▶ Utilizar proteção mecânica.

SEGURANÇA

- ▶ O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
- ▶ Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
- ▶ Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- ▶ Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância, se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem;
- ▶ Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: ciplak.com.br