

MANTACRIL SUPER

É uma manta líquida impermeabilizante com alto teor de sólidos que garante uma impermeabilização superior, com mais elasticidade, flexibilidade e melhor cobrimento. Depois de completamente seca, forma uma membrana impermeabilizante contínua e com alta resistência ao sol e à chuva. contém algicida em sua formulação.

EMBALAGENS

Galão 3,6kg
Balde 12kg

PALLET

36 bandejas com 4 galões (144 galões)
48 baldes

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação

**VANTAGENS**

- ▶ Fácil aplicação;
- ▶ Possui excelente elasticidade e flexibilidade;
- ▶ Reflete raios solares proporcionando conforto térmico;
- ▶ Aceita assentamento de piso cerâmico direto sobre ele (necessário utilização da argamassa ACIII);
- ▶ Possui ótima aderência em superfícies de concreto, argamassa e madeira.

ONDE APLICAR

É recomendado para impermeabilização de áreas molháveis (cozinha, banheiro, área de serviço), terraço, laje de cobertura, marquise, telhado, calha, jardineira, baldrame e drywall. Para laje com trânsito, deve ser aplicada com posterior proteção mecânica ou piso.

CARACTERÍSTICAS

Função	Impermeabilizante
Composição e Aspecto	Resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos
Coloração	Branco
Massa Específica	1,320 – 1,370g/cm ³
Consumo Estimado	1Kg a 4Kg/m ² - Consumo estimado de 400g a 500g/m ² /demão, podendo variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície (para consumo por área verificar Tabela de Consumo x Área na página 90 deste manual).
Intervalo entre demãos / Cura total (25°C, 50% UR)	Mínimo de 6 horas entre demãos em locais abertos e mínimo de 24 horas entre demãos em locais fechados/ 3 dias para tempo de cura total dependendo do clima
Normas que atende	ABNT – NBR 15885

ATENÇÃO: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa

MODO DE PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ▶ Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal e aditivada com adesivo **BIANCOLA®**, usando uma desempenadeira de madeira na regularização. Não queime;
- ▶ Deixe-a nivelada com caimento de no mínimo 1% em direção aos ralos;
- ▶ Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
- ▶ Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas faça os devidos reparos;
- ▶ Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e sem partes soltas;
- ▶ A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

MODO DE PREPARO DO PRODUTO

- ▶ Não aplicar o produto com tempo chuvoso;
- ▶ Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;
- ▶ Não aquecer;
- ▶ Respeitar o tempo de secagem entre as demãos e o tempo de cura total.

INSTRUÇÕES DE USO


1. Agite ou misture antes de usar para homogeneizar o produto;



2. Utilize rolo de lã de carneiro, trincha larga, pincel, broxa, vassoura de pelo ou *airless* para a aplicação do produto;




3. Dilua na primeira demão na proporção de 2 partes de **MANTACRIL** para 1 parte de água. Para as próximas demãos não é necessário diluir o produto;



4. Após a primeira demão, reforce a impermeabilização intercalando a **tela de reforço** com 10cm de sobreposição nas emendas. A tela deve ser toda recoberta com as próximas demãos;




5. Aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo recomendado. Respeite o intervalo de secagem entre as demãos;



6. Misture o produto durante as aplicações para deixá-lo por igual;

7. Proteja o local contra chuva durante as aplicações e a cura;



8. Após a secagem da última demão por no mínimo 7 dias, realize teste de estanqueidade com lâmina d'água. O teste deve durar um período de 72 horas;

9. A água usada no teste de estanqueidade não deve ser ingerida por pessoas ou animais;

10. Em locais com trânsito de pessoas e/ou veículos, o produto deverá receber proteção mecânica ou acabamento.

Pigmentação: para pigmentar o **MANTACRIL BRANCO**, utilize corantes líquidos base água. Balde 18kg - máx. 250ml de corante.

Airless (spray elétrico): para utilizar *airless* (spray elétrico) a vazão deve ser de 5L/min, pressão de fluido de 3000psi e bicos de pulverização de 0,025" a 0,031".

RESTRIÇÕES

- ▶ O produto não tem resistência quanto à ação de chuvas de granizo;
- ▶ Não é indicado para áreas de tráfego pesado;
- ▶ Não é necessária a proteção mecânica caso não exista trânsito;
- ▶ Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;
- ▶ Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às indicações de empilhamento da mesma;
- ▶ Não reutilizar a embalagem vazia;
- ▶ Não deve ser utilizado em locais com água empoçada como piscinas, reservatórios e etc.

SEGURANÇA

- ▶ O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
- ▶ Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para a aplicação do produto;
- ▶ Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- ▶ Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem;
- ▶ Emergências ligue PROQUÍMICA: 0800 118270

A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: ciplak.com.br